

**SẢN PHẨM**  
**SƠN KẼ ĐƯỜNG**

**GIỚI THIỆU**

**LEMAX 55 RL** là sơn kẻ đường acrylic gốc dung môi pha bột màu sử dụng keo metacrylat để tạo ra độ bền lâu trên bề mặt bê tông, lớp trát xi măng và nhựa đường cho các khu vực trong nhà và ngoài trời. Nó chứa loại bột màu được lựa chọn đặc biệt để đảm bảo khả năng nhìn được trong mọi điều kiện thời tiết. **LEMAX 55 RL** là một lớp sơn dày và nhanh khô.

**KHUYẾN DÙNG**

**LEMAX 55 RL** được sử dụng rộng rãi trên cả bề mặt bê tông và mặt đường nhựa. Nó đồng thời được sử dụng làm sơn kẻ dấu trên nền các nhà máy, nhà kho và nhà xưởng.

**ƯU ĐIỂM**

- \* Bám dính rất tốt lên bề mặt bê tông và nhựa đường.
- \* Nhanh khô – Khô trong vòng 15 phút
- \* Có công năng tuyệt hảo trên bề mặt cũ, mới hoặc đã sơn
- \* Có thể sơn bằng chổi, lô lăn hoặc phun.
- \* Dễ thi công – pha trộn và qui trình thi công đơn giản.
- \* Khả năng chịu phong hóa tuyệt hảo cho sơn ngoài trời.

**THÔNG SỐ VẬT LÝ**

Bề mặt sơn	: mờ
Màu sắc	: trắng, vàng (có thể pha màu theo nhu cầu)
Số thành phần	: 1
Độ dày thích hợp	: 100 micrômét DFT/lớp
Mức phủ lí thuyết	: 5 m <sup>2</sup> /lít @ 100 micrômét DFT.
Số lớp	: 2
Thời gian khô	: Sờ khô 15 phút
	: Lớp mặt 30 phút
	: cho giao thông 1 giờ
Kích thước bao bì	: 5 lít
Làm sạch:	<b>LEMAX Cleaner #2</b>

**HƯỚNG DẪN THI CÔNG**

**Chuẩn bị bề mặt:** Tẩy sạch bụi bẩn, các hạt nhỏ, dầu, mỡ bám trên bề mặt.

**Pha trộn:** Dùng que hoặc máy khuấy trộn đều phần keo và phần bột màu, có thể trong quá trình lưu giữ bị kết tủa.

**Thi công:** Có thể dùng biện pháp quét, lăn hay phun để sơn **LEMAX 55 RL**. Đối với biện pháp lăn, chỉ sử dụng chất pha loãng theo khuyến nghị khi thấy cần thiết.

**Pha loãng:** Có thể pha tối đa 10% chất pha loãng **Thinner #15** khi thấy cần thiết cho thi công.

**Khô:** Bảo dưỡng tối thiểu 30 phút trước khi sơn lớp kế tiếp.

**Vệ sinh dụng cụ:** Rửa sạch dụng cụ và thiết bị thi công bằng **Cleaner #2** ngay sau khi sử dụng.