LEMAX 603 TC

SẢN PHẨM
(Trước đây gọi là LEMAX 603 TC)
SƠN PHỦ SÂN CHƠI THỂ THAO

GIỚI THIỆU
LEMAX 603 TC là một lớp sơn phủ acrylic gốc nước một thành phần. Sản phẩm được tinh chế đặc biệt không tạo mùi mạnh và không tạo nguy cơ cháy trong thời gian thi công. **LEMAX 603 TC** thích ứng với sân chơi thể thao trong nhà và ngoài trời. Không trơn trượt, không phản chiếu và có khả năng chịu tia cực tím hoàn hảo, chịu mài mòn và chịu nước đọng tối thiểu 48 giờ.

KHUYÊN DÙNG
LEMAX 603 TC có thể ứng dụng làm lớp mặt cho sân chơi thể thao trong nhà và ngoài trời như sân cầu lông, sân quần vợt, sân bóng rổ. Vật liệu lớp phủ có hàm lượng chất rắn cao có thể sơn một lớp dày đến 1 mm mà không bị khô bong hoặc rạn nứt. **LEMAX 603 TC** không trơn trượt trong môi trường tự nhiên vì vậy nó thích ứng với hành lang và đường dốc nơi có nhiều người qua lại.

ƯU ĐIỂM
* Không phản chiếu và không trơn trượt
* Không tạo nguy cơ cháy – Có thể ứng dụng cho những khu vực mà vật liệu gốc dung môi không thể ứng dụng.
* Bám dính tốt lên bề mặt bêtông, bitumin và thép.
* Khả năng chịu tốt tia cực tím và nước đọng
* Dễ làm sạch – Thiết bị và dụng cụ thi công có thể rửa sạch bằng nước sau khi sử dụng
* Nhanh khô – Sờ khô trong vòng 1 giờ và có thể sơn lớp mặt sau 4 giờ.

THÔNG SỐ VẬT LÝ
Bề mặt sơn : mờ
Hàm lượng chất rắn : 90 ± 2%
Số thành phần :1
Độ dày thích hợp : 250 micrômét DFT/lớp
: 417 micromét WFT/lớp
Mức phủ lí thuyết: 3,6m^2/lít @ 250 micrômét DFT
Số lớp : 1 hoặc 2
Thời gian khô(thoáng khí tốt): sờ khô 1 giờ
Lớp mặt 4 giờ
Kích thước bao bì : 20 lít
Pha loãng và làm sạch: Nước sạch

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn cần được làm sạch hoàn toàn. Dùng máy khử nhờn tẩy sạch dầu, mỡ và các tạp chất bám trên bề mặt. Hút sạch bụi bẩn bằng máy hút công nghiệp Dùng máy mài phẳng các gờ riềm. Bêtông mới cần bảo dưỡng tối thiểu 28 ngày trước khi sơn **LEMAX 603 TC.**

Pha trộn: Dùng máy hoặc que khuấy để trộn đều trong suốt thời gian thi công đảm bảo màu luôn ổn định.

Pha loãng: Không pha quá 10% nước sạch khi cần thiết. Pha loãng qua mức sẽ gây ra sủi bong bóng trong lúc thi công và gây ra rạn nứt khi sơn dày.

Thi công: Có thể dùng chổi, lô lăn, dao phết hoặc thiết bị phun để thi công **LEMAX 602 AC.** Sơn đủ, đều vật liệu lên toàn bộ bề mặt. Khi sơn trong những khu vực kín cần tạo đủ độ thoáng khí để vật liệu được khô đạt quy chuẩn.

Bảo dưỡng: Để lượng nước bên trong lớp màng sơn khô nhanh cần tạo độ thông thoáng tốt cho khu vực vừa sơn. Bề mặt sơn có thể bước lên sau 24 giờ. Với điều kiện thoáng khí tốt, có thể sơn lớp mặt sau 4 giờ.

Vệ sinh dụng cụ: : Rửa sạch tất cả các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.

Pha loãng: Có thể pha tối đa 10% chất pha loãng **Thinner #15** khi thấy cần thiết cho thi công.

Khô: Bảo dưỡng tối thiểu 3 giờ trước khi sơn lớp kế tiếp.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ và thiết bị thi công bằng **Cleaner #2** ngay sau khi sử dụng.