

SẢN PHẨM

ACRYLIC ĐÀN HỒI GIA CỐ

GIỚI THIỆU

LEMAY AFM là xi măng acrylic gốc nước được trộn với bê tông hoặc xi măng để làm tăng tính năng vật chất và độ dẻo của vữa xi măng và để tạo ra chất lượng tốt hơn cho lớp vữa trát xi măng. **LEMAY AFM** có nguồn gốc nhũ tương polyme acrylic được chỉ định làm gia tăng khả năng chống hoá chất, ăn mòn, muối và nước cho vữa xi măng. Vữa xi măng trộn với **LEMAY AFM** sẽ bám dính lên rất nhiều loại vật liệu như kim loại, gỗ, bê tông cũ.

KHUYẾN DÙNG

LEMAY AFM được ứng dụng như một chất phụ gia cho vữa xi măng, vữa trát, hợp chất gắn vá, vữa trùng tu, panen GRC, vữa phun và hợp chất xi măng chống thấm. Bổ sung **LEMAY AFM** sẽ làm tăng độ bền, khử bụi, giảm thiểu rạn nứt, tăng cường khả năng chịu mài mòn và tăng độ bám dính, đàn hồi và co giãn. Được khuyến dùng chủ yếu cho trùng tu và láng lại nền bê tông, xây dựng và sửa chữa mái, bancông, lối xe đi, bề bơi, lớp phủ vữa trát, bề chứa, sửa chữa các vết nứt và đường ống.

ƯU ĐIỂM

- * Dễ sử dụng.
- * Giảm độ thấm của bê tông.
- * Giảm bụi hóa bề mặt.
- * Gia tăng độ bám dính giữa các bề mặt
- * Làm tăng độ bền nén, va đập, uốn và kéo.
- * Gia tăng khả năng chịu hoá chất của bê tông.
- * Không bắt lửa và không ăn mòn.
- * Khả năng đàn hồi tuyệt hảo.

THÔNG SỐ VẬT LÝ

Quy cách : Chất lỏng màu kem sữa.
Dung trọng : xấp xỉ 1 kg /lít.
pH : 9 đến 10.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
LỚP LÓT/LỚP LIÊN KẾT

Sơn lớp lót cho nền bê tông với tỉ lệ 1:1 hỗn hợp giữa **LEMAY AFM** và nước. Sơn với định mức từ 8 đến 12 m²/lít. Để khô qua đêm rồi sơn lớp thứ 2 ngay trước khi sơn lớp mặt. Đợi lớp polymer dính rồi sơn lớp mặt.

LỚP VỮA (cho lớp lót bề mặt bị rỗ, xốp)

Trộn vật liệu theo tỉ lệ sau và quét lên bề mặt. Cho khoảng 15 m²:

Xi măng pooc lăng : 2kg
Cát mịn : 1 kg

LEMAY AFM : 1 kg
Nước : 1 lít

SỬA CHỮA hoặc VỮA TRÁT MÁI

Cho 10 m² với độ dày 6 mm:

Cát : 80 kg
Xi măng pooc lăng : 40kg

LEMAY AFM : 8 kg

VỮA CHỐNG THẨM (tối thiểu 10mm)

Cho 9 m² với độ dày 10mm

Cát sạch : 120 kg
Xi măng pooc lăng : 40kg

LEMAY AFM : 20 kg
Nước : 1-2 lít

LỚP MẶT DÀY (6 đến 25 mm)

Cho 12 m² độ dày 6mm hoặc 3m² độ dày 25mm.

Bột granit 3mm : 60 kg
Cát : 60 kg
Xi măng pooc lăng : 40kg

LEMAY AFM : 9,6 kg
Nước : Chỉ để dễ thi công.

Giao thông sau 24 giờ. Với điều kiện thoáng khí tốt, lớp mặt có thể sơn sau 4 giờ.